

SCHEDA TECNICA PRODOTTO  
 TECHNICAL DATA SHEET

 NOME PRODOTTO / PRODUCT NAME  
**COLDER 4 MM TNT**


<b>DESCRIZIONE / DESCRIPTION</b> Membrana impermeabilizzante in bitume modificato armato	<b>APPLICAZIONI / APPLICATIONS</b> EN 13707 Sottostrato in coperture a vista (02.U) -EN 13707 Strato a finire in coperture a vista (02.T) -EN 13707 Sottostrato in coperture sotto protezione pesante (02.BU) - EN 13707 Strato a finire in coperture sotto protezione pesante (02.BT)-EN 13969 Fondazioni - Isolamento da umidità di risalita (05.D) .EN 13969 Fondazioni - Isolamento da falda (05.W) -	<b>REV.</b> 09/2020
---	--	------------------------

<b>MESCOLA / COMPOUND</b>	<b>FINITURE / FINISHING</b>	<b>RINFORZO / REINFORCEMENT</b>
<b>TIPO / TYPE</b> BPP-EC	<b>SUPERIORE / TOP</b> TNT NERO	<b>INFERIORE / BOTTOM</b> POLIETILENE
		<b>TIPO / TYPE</b> POLIESTERE

DESCRIZIONE PROVA / TEST DESCRIPTION	UNITA' DI MISURA / UNIT	VALORE / VALUE	ESPRESSIONE DEL RISULTATO / EXPRESSION OF RESULT	NORMATIVA / STANDARD
DIFETTI VISIBILI	Relazione	<b>Supera</b>	Supera	EN 1850 -1
LUNGHEZZA	m	<b>10-1%</b>	± 0,5%	EN 1848 -1
LARGHEZZA	m	<b>1-1%</b>	± 1%	EN 1848 -1
RETTILINEITA'	Relazione	<b>Supera</b>	Supera<20mm/10m	EN 1848 -1
SPESSORE	mm	<b>4</b>	± 5%	EN 1849 -1
MASSA AREICA	Kg/m <sup>2</sup>	-	± 10%	EN 1849 -1
IMPERMEABILITA' ALL'ACQUA	kPa	<b>60</b>	>=	EN 1928:2000 M A
IMPERMEABILITA' DOPO ALLUNGAMENTO	%	<b>NPD</b>	MLV	EN 13897
COMPORAMENTO AL FUOCO ESTERNO	classe	<b>F roof</b>	Supera	EN 13501-5
REAZIONE AL FUOCO	classe	<b>F</b>	Supera	EN 13501-1
CARICO A ROTTURA	N/5 cm	<b>550 450</b>	± 20%	EN 12311-1
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	%	<b>40 40</b>	±15 ass.	EN 12311-1
RESISTENZA A LACERAZIONE	N	<b>150 150</b>	±30%	EN 12310-1
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO Metodo A	mm	<b>800</b>	>=	EN 12691 / A
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO Metodo B	kg	<b>10</b>	>=	EN 12730-1 / B
FLESSIBILITA' A FREDDO	°C	<b>-20</b>	<=	EN 1109
STABILITA' DI FORMA A CALDO	°C	<b>110</b>	>=	EN 1110
STABILITA' DIMENSIONALE	%	<b>±0,3%</b>	<=	EN 1107-1
Stabilità di forma al cambiamento ciclico temperatura	mm	<b>NPD</b>	<=	EN 1108
Comportamento all'invecchiamento termico	Δ°C	<b>NPD/NPD</b>	MDV	EN 1296
FLESSIBILITA' A FREDDO DOPO INVECCHIAMENTO	°C	<b>NPD</b>	<=	EN 1109
STABILITA' DI FORMA A CALDO DOPO INVECCHIAMENTO	°C	<b>NPD</b>	>=	EN 1110
INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE A LUNGA ESPOSIZIONE AI RAGGI UV E ACQUA	Relazione	<b>Supera</b>	Supera	EN 1297
Adesione dei granuli	%	<b>NPD</b>	<=	EN 12039
FATTORE DI PERMEABILITA' AL VAPORE	μ	<b>20.000</b>	±30%	EN 1931
RESISTENZA ALLE RADICI	Relazione	<b>NPD</b>	Supera	EN 13948
RESISTENZA ALLA SPELLATURA DEI GIUNTI	N/5 cm	<b>NPD</b>	>=	EN 12316-1
RESISTENZA A TRAZIONE DELLE GIUNZIONI	N/5 cm	<b>450/350</b>	± 20%	EN 12317-1
IMPERMEABILITA' DOPO INVECCHIAMENTO	kPa	<b>60</b>	>=	EN 1296 - EN 1928
IMPERMEABILITA' DOPO ESPOSIZ. AGLI AGENTI CHIMICI	kPa	<b>60</b>	>=	EN 1847 - EN 1928
Resistenza agli agenti chimici	Informativa	<b>Tab. C1&amp;C2</b>	Tab. C1&C2	EN 13707 All. C

**Note Tecniche**

NPD = non determinata in quanto non significativa per la specifica destinazione d'uso. MLV = Valore Limite indicato dal fabbricante. Indica il valore minimo o il valore massimo riscontrati in prova in relazione alle specifiche standard di prodotto. MDV = Valore dichiarato dal produttore, corredato da una dichiarazione di limite di tolleranza - Per un corretto impiego del prodotto attenersi alla documentazione tecnica del produttore. Ai sensi del D.lgs 285/98 il prodotto non contiene amianto, catrame né altre sostanze pericolose.

I dati tecnici indicano il valore medio dei risultati delle prove sulla produzione attuale e possono essere modificati dal fabbricante senza alcun preavviso. Valori e tolleranze sono conformi alle norme UNI EN 13707, UNI EN 13969, UNI EN 14695, alle direttive UEAtc e alle linee guida Aispec-mbp. Il fabbricante garantisce le funzioni peculiari dei prodotti ma non il loro aspetto estetico che potrebbe essere soggetto a cambiamenti indotti dai fattori ambientali. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per un utilizzo non conforme e improprio dei prodotti.

**Technical notes**

NPD = not determined since not relevant for the specific use. / MLV = Manufacturer Limit Value. This indicates the minimum or maximum values obtained during testing with respect to standard product specifications. / MDV = Value declared by the manufacturer, accompanied by a declaration of the tolerance limit - Always follow the technical instructions of the manufacturer to ensure best use of the product. The product does not contain asbestos, tar or other dangerous substances, as provided by Legislative Decree 285/98.

The technical specifications indicate the average values obtained from tests carried out on our current production and may be modified by the manufacturer without prior notice. The values and tolerances comply with UNI EN 13707, UNI EN 13969 and UNI EN 14695 standards as well as with the provisions of UEAtc Directive and Aispec-mbp Guidelines. The manufacturer guarantees the specific function of the product but not its appearance which is subject to variations caused by environmental factors. The manufacturer declines all and any liability for improper use of the products.